

weber.col rapid

Colagem rápida de cerâmica, pedra natural e mosaico hidráulico em exteriores e interiores.

1. UTILIZAÇÕES

Colagem:

- de cerâmica em paredes e pavimentos interiores até 7.200cm²(120x60), sobre reboco, betonilha e betão;
- em interiores diretamente sobre gesso cartonado até 3.600cm²(60x60);
- em paredes interiores e pavimentos interiores e exteriores, até 3.600cm²(60x60) sobre cerâmica, impermeabilizações do tipo weber.dry, weber.tec 824 e membranas pré-fabricadas tipo weber.dry roll;
- sobre pavimentos acústicos e aquecidos, placas compósitas de cimento e madeira e madeira(com weber.prim AD), até 3.600cm²(60x60).

2. LIMITES DE UTILIZAÇÃO

Não usar em fachadas.

Para colagem de pedra natural com tratamento no tardoz, pedra artificial ou outro tipo de aglomerado contactar a Weber.

Em suportes de madeira utilizar o primário de aderência weber.prim AD

Em suportes fortemente vitrificados escarificar, em alternativa no interior ponderar o uso de weber.prim AD.

3. COMPOSIÇÃO

Cimento, inertes e aditivos específicos orgânicos e/ou inorgânicos.

4. CARACTERÍSTICAS DE UTILIZAÇÃO

Temperatura de aplicação:	5°C a 30°C
Tempo de repouso após amassado:	2 minutos
Tempo de vida do amassado:	30 minutos
Tempo aberto:	30 minutos
Tempo espera para betumar:	6 horas
Tempo de espera para circulação pedonal:	6 horas

5. PRESTAÇÕES

Classe da Marcação CE	C2FTE
Aderência Inicial às 6 horas	≥ 0,5 N/mm ²
Aderência Inicial	≥ 1 N/mm ²
Aderência após imersão em água	≥ 1 N/mm ²
Aderência após ação do calor	≥ 1 N/mm ²
Aderência após tempo aberto de 30 minutos	≥ 0,5 N/mm ²
Aderência após ciclos de gelo-degelo	≥ 1 N/mm ²
Reacção ao fogo	Classe E
Classificação EMICODE:	EC2
Resistência à temperatura em uso	-15°C a 70°C

6. PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Na colagem em varandas ou terraços garantir que o pavimento apresenta uma pendente superior a 1,5% para escoamento das águas.

Comprovar que o suporte se encontra consistente, limpo e seco garantindo que a retração do mesmo foi efetuada e todas as possíveis fissuras estão estabilizadas;

Sobre cerâmica ou pedra antiga, verificar se está adequadamente aderida, se necessário remover peças pontuais, preencher os espaços vazios com a própria cola.

Verificar que se encontra livre de óleos ou tintas que impeçam a aderência da cola ao suporte;

Comprovar que o suporte não apresenta irregularidades de planimetria superiores a 5mm, caso contrário proceder à regularização do mesmo, a regularização pontual do suporte até 10mm pode ser feita com a própria cola.

Sobre madeira antiga, garantir estabilidade adequada, se necessário substituindo ou reforçando os elementos existentes.

Em suportes diferentes contínuos e menos estáveis, utilizar o weber.dry roll como membrana de desacoplamento, garantindo a uniformização da zona de colagem e ao mesmo tempo a impermeabilidade.

7. APLICAÇÃO

Misturar o conteúdo do saco de 20kg com 4,5 a 5 litros de água limpa, utilizando um misturador elétrico de baixa rotação até obter uma mistura homogênea e sem grumos.

Deixar repousar 2 minutos e misturar novamente.

Logo em seguida, espalhar a cola em panos pequenos com a ajuda de uma talocha denteada adequada.

Quando as peças têm formato superior a 900cm² deve executar-se a técnica de colagem dupla para garantir que existe contacto máximo da cola com a peça.

Apertar a peça contra o suporte de forma a esmagar os cordões de cola garantindo que a totalidade da área fica preenchida.

Bater as peças com a ajuda de um maço de borracha branco.

Ocasionalmente, levantar a peça e verificar se a técnica de colagem e o tamanho da talocha são adequados ao formato da mesma, e se há transferência da cola.

8. RECOMENDAÇÕES

Fazer dupla colagem em peças de área superior a 900cm², quando a colagem é no exterior, e sempre que o suporte é diferente de betonilha, betão ou reboco.

Prever sempre juntas de colocação e fracionamento na execução de revestimentos cerâmicos ou pétreos, de forma a absorver os possíveis movimentos de dilatação ou contração dos mesmos.

Recomenda-se que a largura mínima de junta entre peças no interior seja de 2mm, e no exterior de 4mm, preenchidas com argamassa da gama weber.color.

Espalhar pequenas quantidades de cola, verificando regularmente a pegajosidade da mesma.

Não aplicar em exteriores sob condições meteorológicas adversas: chuva ou em risco de chover nas 24 horas seguintes à aplicação e sob sol intenso ou vento forte.

Em fachadas ou paredes exteriores proteger a parte superior dos revestimentos com capeamentos ou cornijas.

Na colagem de pedra natural calcária polida no tardo realizar uma lixagem prévia garantindo a rugosidade da mesma.

Para garantir maior resistência do suporte à humidade realizar um barramento fino e apertado previamente à colagem. Não deixar secar o barramento.

9. CONSUMO

Talocha denteada	Metodo de colagem	
	Colagem simples	Colagem dupla
Nº6	5kg	6kg
Nº9	7kg	8kg
Consumo baseado em valores médios aproximados recomendados para o metodo de colagem		

10. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO

Pela presença de cimento na composição, o produto é considerado irritante para os olhos, vias respiratórias e mucosas.

Como medida de proteção individual devem usar-se luvas não absorventes e vestuário de trabalho que evite o contacto do produto com o utilizador.

O uso de máscara de proteção de poeiras será necessário caso se formem nuvens de poeira significativas.

Para mais informação consultar ficha de dados de segurança.

APRESENTAÇÃO

Embalagem Saco 20kg

Paletes 42Uni x 20kg = 840kg
Cor Bege

CONSERVAÇÃO:

6 Meses a partir da data de fabrico em embalagem originalmente fechada e ao abrigo do calor e humidade.

As prestações acima são o resultado do conhecimento do produto à data desta publicação. Os dados resultam dos métodos de ensaio normalizados e de condições ambientais controladas em laboratório. Esta informação não dispensa a consulta de outros documentos técnicos obrigatórios para este produto, disponibilizados em www.weber.com.pt.